

# IKO enertherm ALU

## Description du produit:

IKO enertherm ALU est un panneau d'isolation avec une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche d'aluminium étanche au gaz.

## Domaines d'application:

**Rooftop:** isolation pour toitures plates en bois, béton et acier.  
**Floor:** isolation de sols (chauffage par le sol et sols en béton).



## Finition de bord:

 Droite

## Performances thermiques:

Coefficient de conductivité thermique: (EN 13165)  $\lambda_p$ : **0,022 W/(m.K)**

## Données techniques:

- Densité:  $\pm$  **32 kg/m<sup>3</sup>**
- Résistance à la compression avec une déformation de 10%:  $\geq$  **175 kPa (17,5 tonnes/m<sup>2</sup>)**
- Comportement sous charge répartie: classe **C** ( $\leq$  5 % de déformation à 80 °C avec charge de 40 kPa)
- Classe de sollicitation (conformément la note de l'UBAtc): **P3**
- Cellules fermées: **plus de 95%**
- Résistance à la diffusion de vapeur: mousse PIR:  $\mu$  = **60** - parement ALU:  $\mu$  > **100.000**

## Propriétés de réaction au feu

Réaction au feu selon EN 13501-1: **F**  
 Réaction au feu 'end use' selon 13501-1: **B-s2,d0** (acier)

## Agréments techniques:

**Europe:** CE - EN 13165: T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-DLT(2)5-TR80 ( $\leq$  140 mm) TR40 (> 140 mm)-CS(10Y)175-WL(T)1

**Belgique:** ATG 2726 - ATG H867

**France:** Certificat Acermi N° 06/103/434 DTA 5/13-2350 V1 DTA 5/15-2468

**Pays-Bas:** Komo Attest met Productiecertificaat CTG 485

**Royaume-Uni:** BBA 15/5283

**USA:** FM Factory Mutual (voir roofnav.com)

## Valeurs R<sub>p</sub>:

Epaisseur(mm) Rd (m <sup>2</sup> .K/W)		30	40	50	60	70	75	80	82	85	90	100	110	120	130	132	140	150	160	180	200
		1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,40	3,60	3,70	3,85	4,05	4,50	5,00	5,45	5,90	6,00	6,35	6,80	7,25	8,15	9,05
1 200 x 600	m2/paq	11,52	8,64	7,20	5,76	5,04	-	4,32	-	-	2,88	3,60	-	2,88	-	-	2,16	-	1,44	1,44	1,44
	m2/pal	115,20	86,40	72,00	57,60	50,40	-	43,20	-	-	40,32	36,00	-	28,80	-	-	25,92	-	23,04	20,76	17,28
1 200 x 1 000	m2/paq	-	-	-	9,60	8,40	-	7,20	-	-	-	6,00	-	4,80	-	-	3,60	-	-	-	-
	m2/pal	-	-	-	48,00	42,00	-	36,00	-	-	-	30,00	-	24,00	-	-	21,60	-	-	-	-
2 400 x 1 200	m2/paq	46,08	34,56	28,80	23,04	20,16	-	17,28	-	14,40	11,52	14,40	11,52	11,52	-	-	8,64	5,76	5,76	-	-
	m2/pal	230,40	172,80	144,00	115,20	100,80	-	86,40	-	86,40	70,64	72,00	57,60	57,60	-	-	57,60	46,08	46,08	-	-

Veuillez vous référer à l'agrément technique et à la brochure d'application pour le domaine d'application et la disponibilité dans votre pays.